



Informations relatives à la Collection Tinte Unite

FORMATS : 20x20 - 30X30 –30X60 –40X40 –60X60 – 120X60

Finitions : Poli – Naturel – Lustré – Structuré



Groupe de produit selon la Norm EN 14411: Bla (E < 0,5%) – UGL

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol et mur intérieur et extérieur

PRESTATIONS

| Caractéristiques | Prestations déclarées | Notes Méthode d'essai |
|---------------------------------------|---|---|
| Comportement au feu | Classe A1 – A1fl | Sans essai (Décision 96/603/CEE, avec ses amendements) |
| Résistance à la flexion (R) | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | Méthode d'essai EN ISO 10545-4 |
| Force de rupture (S) | $> 1300 \text{ N}$ (sp. $\geq 7,5 \text{ mm}$) | Méthode d'essai EN ISO 10545-4 |
| Résistance à la glissance | p.n.d. | B.C.R.A. Tortus |
| Résistance au dérapage | p.n.d. | Uniquement pour les utilisations à l'extérieur dans les zones de circulation de véhicules |
| Résistance à la traction / adhérence | p.n.d. | Caractéristique sous la responsabilité de la personne en charge de l'exécution des carreaux et dalles céramiques (finitions des murs) |
| Durabilité Résistance au gel/dégel | Resistant | Méthode d'essai EN ISO 10545-12 |
| Résistance aux écarts de température | Resistant | Méthode d'essai EN ISO 10545-9 |